

**Основные параметры и характеристики
огнезащитного клеящего состава «Универ КВ»**

Область применения	Для приклеивания фольгированных базальтовых рулонных материалов к поверхности стальных, оцинкованных и крашенных воздухопроводов, стальных, бетонных и деревянных конструкций. Для кладки и облицовки печей.
Время высыхания	24 – 72 часа в зависимости от температуры и влажности воздуха
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	65
Температура эксплуатации, °С	-30 - +1100
Срок службы в составе огнезащиты воздухопроводов	Равен сроку службы воздуховода
Температура при нанесении состава, °С	-10 - +30